

Sem[®] Quartz-sirotteet

MENEKKI

Kevyt ja normaali kulutus	4 - 6 kg/m ²
Normaali ja raskas kulutus	6 - 8 kg/m ²
Värilliset sirotteet	> 6 kg/m ²

LEVITYS

Kuivasirotteet tulisi aina levittää mekaanisella levittimellä parhaan jakautumisen takaamiseksi.

- Alusbetonin tulee olla oikeassa vaiheessa sirotetta levitettäessä. Oikea aika on silloin, kun lattian päällä voi varovasti kävellä ja tehdä ensimmäiset hierrot.
- Levitä sirotteesta n. 2/3 tasaiseksi kerrokseksi tuoreelle hierretylle betonipinnalle ja anna vettyä. Hierrä sirote betoniin hierontokoneen hierontolevyllä 2-3 kertaan.
- Lisää loput sirotteesta ja toista edellinen kohta.
- Kun pinta kestää kävelyä, aloita viimeistely hierontoterillä. Jatka hierontaa kunnes pinta on tasainen ja sileä.
- Jälkihoida valmis pinta välittömästi viimeisen hierron jälkeen jälkihoitoaineella.



TURVALLISUUS

Kuivasirotteita levitettäessä tulee käyttää suojakäsineitä, kasvosuojaimia ja suojalaseja. Levittäminen on suoritettava käyttäen mahdollisimman vähän pölyäviä työtapoja. Sementtipöly on emäksistä ja sen hengittäminen ei ole suositeltavaa.