

Preco Onecote

Pintahidastin

Onecote on muottipinnalle levitettävä pintahidastin. Se on edullinen ja helppokäyttöinen ja soveltuu erityisesti suurille pesubetonielementeille.

Edut

- Ei sisällä aromaattisia liuottimia, ympäristöystävällinen
- Kestää hyvin betonivalua
- Yksi kerros riittää, erillistä irrotusainetta ei tarvita
- Kestää höyrykäsittelyä ja korkeita lämpötiloja
- Sopii erityisesti suurille elementeille, joiden hydrataatiolämpö nousee korkeaksi
- Voidaan käyttää teräs-, lasikuitu- ja vaneri-muuteille
- Ei sisällä tolueenia

Tuotetiedot

Preco Onecote on erityisesti suunniteltu käytettäväksi lämmitetyissä muuteissa tai höyrykäsittelyn yhteydessä.

Preco Onecote levitetään muottipinnalle harjalla tai telalla. Erillistä irrotusainetta ei tarvita.

Onecotea on saatavana eri laatuja eri pesusyvyyksille.

Harmaa	<1 mm
Keltainen	2 - 3 mm
Lila	3 - 4 mm

Useimmissa tapauksissa sopiva pesusyvyys paljastaa kolmasosan tai puolet karkeimmasta kiviaineksesta. Haluttu pesusyvyys on määritettävä ennakkokokein.

Tekniset tiedot

Olomuoto	harmaa/keltainen/lila neste
Tiheys	n. 1020 kg/m ³
Leimahduspiste	12 °C
Käyttölämpötila	>5 °C
Riittoisuus	13 m ² /l

Muottipinnan käsittely

Kaikkien muottipintojen tulee olla tiiviitä, puhtaita ja kuivia.

Huokoiset tai puiset muotit on pinnoitettava sopivalla ureaaniitiivistysaineella ennen Onecoten levittämistä.

Levitys ja riittoisuus

Preco Onecote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Riittoisuus on n. 13 m²/L

Preco Onecote levitetään ohuena tasaisena kerrokseksi harjalla tai telalla. Jos käsitelty muottipinta kastuu ennen betonivalua, se on puhdistettava ja käsiteltävä uudestaan. Valu voidaan tehdä heti kun pintahidastin on kuivunut (n. 10 - 15 min).

Myöhemmin samana tai seuraavana päivänä olosuhteista riippuen elementti puretaan muotista ja kovettumaton pintakerros pestään tai harjataan pois, jolloin kiviaines paljastuu betonipinnalla.

Puhdistus

Työkalut puhdistetaan tolueenilla tai denaturoidulla spriiillä.

Käyttöturvallisuus

Preco Onecote on helposti syttyvä, ja ärsyttää ihoa ja silmiä. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Varastointi

Preco Onecote on säilytettävä palavien nesteiden varastossa. Se kestää varastointia 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, kuivassa tilassa 2 - 30 °C lämpötilassa.

Pakkaukset

20 l astiat.

Kuljetustiedot

UN 1219, luokka 3

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Elokuu 2018