

PC[®] Leakseal

Paisuva tiivistysmassa betonisaumojen ja seinäläpivientien tiivistämiseen

Yksikomponenttinen polyuretaanipasta, joka paisuu veden vaikutuksesta muodostaen kiinteän tiiviste.

Käyttöalueet

- Betonisaumojen tiivistys
- Putkien seinäläpivientien tiivistys
- Betonipinnan tasaus/paikkaus
- PC[®]Elastoswell ja PC[®]Bentostrip -saumanauhojen liimaus

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Hyvät fysikaaliset ominaisuudet
- Erinomainen tartunta betoniin, metalliin, lasiin jne.
- Erinomaiset vesitiivistysominaisuudet
- Kovettuneella tuotteella on pysyvä tartuntakyky ja toistuva paisuntakyky

Tekniset tiedot

Olomuoto	harmaa pasta
Perusaine	polyuretaani
Tiheys	1,3 kg/dm ³
Patruunan tyhjenemisaika	<20 s
Kosketuskuiva	<8 h [23 °C/60 % suht. kosteus]

Kovettunut tuote

Vetolujuus	>5,8 MPa
Venymä	>1.100 %
Repäisylujuus	>13,7 N/mm ²
Painon lisäys	>50 %
Paisunta	200 % / 10 vrk vedessä
Maksimipaisunta	350 % [10 °C]

Käyttöohje

PC[®] Leakseal levitetään pinnalle jatkuvana nauhana tavallisella käsikäyttöisellä patruunapistoolilla. Pinnalla ei saa olla pölyä eikä rasvaa. PC[®] Leakseal voidaan levittää myös kosteissa olosuhteissa.

PC[®] Leaksealin on annettava kuivua riittävän kauan (ympäristön lämpötilasta ja kosteudesta riippuen) ennen seuraavaa betonivalua. Betonin minimipeitepaksuus on 8 cm.

Pakkaukset ja varastointi

320 ml patruuna/12 patruunaa laatikossa. Kestää varastointia 9 kk valmistuspäivästä.

Turvallisuusohjeet

Tuote on helposti syttyvä ja ärsyttävä. Pidettävä erillään sytytyslähteistä ja käytettävä suojalaseja, suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

