

18.1.2019

Kauppa- ja rakennusmaalit/ Miika Kujo

Rapidobat Cretcon HD pilarimuoteilla tehtyjen betonipintojen maalaus

Pilarimuotin pystytys, betonivalu ja muotin purku muotin valmistajan H-Baun käyttöohjeen mukaisesti.

Työvaiheet

Uusi betonivalupinta voidaan maalata SILOKSAN ANTI-CARB suojamaalilla kun valusta on kulunut vähintään yksi kuukausi, pinta on täysin sitoutunut eikä enää märkä tai mattakostea. Mitattaessa betonin kosteuden mitta-arvojen täytyy alittaa suhteellisena kosteutena (RH) 97 % tai painoprosentteina 4 %. Ennen maalausta maalattavat pinnat pestään tarvittaessa ja irtonaiset epäpuhtaudet, pöly, lika ja laastiroiskeet yms. poistetaan.

Pohjustuskäsittely ennen pintamaalausta voidaan halutessa suorittaa SILOKSAN BINDER silikonipohjusteella, joka sekoitetaan veteen laimennussuhteella 1:14 tilavuussuhteina. SILOKSAN BINDER silikonipohjusteen käyttö ei tartunnan kannalta ole välttämätöntä, mutta tämä vähentää kalkkisuolojen kulkeutumista alustasta vaativissa sääille alttiina olevissa kohteissa.

Maalin käytössä noudatetaan tuotteen tuoteselosteen ohjeita. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnaat maalataan SILOKSAN ANTI-CARB suojamaalilla kahteen kertaan. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta helteisellä säällä suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.

Lisätietoja

Teknos Oy
www.teknos.fi
maalineuvonta@teknos.fi
puh. (09) 506 09550

Semtu Oy
www.semtu.fi
p. 09 2747 950