

Sem[®] Quartz pinnakõvendid

Sem[®]Quartz on tsemendi ja spetsiaalse erikõvadusega täiteainete segu, mis veega reageerimise tulemusel võib tõsta põranda tugevust veel ligi aasta jooksul

KASUTUSJUHEND

- Pinnakõvendi pealekandmiseks peab betooni tardumine olema alanud. Õige aeg on siis, kui värsketele betoonpinnale võib ettevaatlikult peale astuda (jälje sügavus mitte üle 1 cm) ning alustada pinna silumist. Kuivsegud tuleks värsketele betoonile kanda mehhaanilise puisturiga, et tagada betoonpinna ühtlane kaetus.
- Kanda pinnakõvendi kogusest u. 2/3 ühtlase kihina värskelt silutud betoonpinnale ja lasta sel märguda. Seejärel hõõruda niiskunud kuivsegu betoonpinna sisse lihvimiskettaga või kopteriga 2-3 korda.
- Kanda pinnale ülejäänud kuivsegu ja korrata protseduuri nagu eelmises punktis.
- Kui silutud betoonpind võimaldab pealkäimist, võib alustada põranda lõpliku viimistlusega - teralihvimine kuni ühtlase ja sileda betoonpinna saavutamiseni.
- Kohe peale lõppviimistluse valmimist tuleb põrand katta väljakuivamise vältimiseks järelhooldusainega.

Soovitav on enne põranda kasutuselevõtmist töödelda pinda mõne kaitseainega või tolmutupiduriga, nagu näiteks EverCrete[®]. Sem[®]Quartz põrandate õige hooldus tagab pikema kasutusea. Küsi lisa-juhised saadaval.



KESKMINE KULU

- Kerge- ja normaalne kasutus 4-6 kg/m²
- Normaalne- ja raske kasutus 6 - 8 kg/m²
- Toonitud pinnakõvendid > 6 kg/m²

OHUTUSJUHISED

Kuivseguga ümberkäimisel tuleb kasutada kaitsekindaid, kaitseriietust, kaitseprille/näokaitset.

Vältida aine tolmamist, tsemenditolm on aluseline ja võib põhjustada hingamisteede ärritust ja raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Silma sattumise korral loputada puhta veega.

Avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

Mai 2011