

# SILIKAL®RI/21 -ERIKOISLIIMA

## Erikoisliima vaativaan käyttöön

Silikal®RI/21 erikoisliima nopeasti kovettava 2-komponenttinen metakryyli-pohjainen liima. Se kehitettiin erityisesti teräksen kiinnittämiseen betonialustaan. Soveltuu myös muiden pintojen liimaamiseen.

### Käyttökohteet

- Betoni
- Luonnonkivi
- Muuraus
- Lattiapinnoite
- Teräs
- Laasti

### Käyttöohje

Silikal®RI/21 liima-aine sekoitetaan hyvin maksimissaan 5 %:iin paino-osaa kovetejauhetta. Sekoitus levitetään alustalle 1 – 2 mm:n paksuisesti. Liimattava metalliosa tulee olla karhennettu sekä puhdistettu rasvasta ja pölystä.



### Ominaisuudet

Koostumus	Levitettävä Tiksotrooppinen	
Tiheys +20°C:ssa	1,2 g/cm <sup>3</sup>	
Viskositeetti +25°C:ssa	40 – 60 P	
Kovetteen lisäys	+ 0°C - +10°C +10°C - +20°C +20°C - +30°C	5 % paino-osaa 3 % paino-osaa 2 % paino-osaa

### Tulokset

Lämpötila	Käyttöaika	Kovettumisaika	Vetolujuus 20 N/mm <sup>2</sup>
-10°C	Noin 13 minuuttia	Noin 60 minuuttia	Noin 4 tunnin päästä
+ 0°C	Noin 9 minuuttia	Noin 45 minuuttia	Noin 2 tunnin päästä
+10°C	Noin 7 minuuttia	Noin 30 minuuttia	Noin 2 tunnin päästä
+20°C	Noin 5 minuuttia	Noin 20 minuuttia	Noin 1 tunnin päästä

Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjää on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.