

# Pieri® VBA 2012

Järelhooldava toimega lahustivaba pinnaeglusti horisontaalpindadele



**KASUTUSALA**  
Pieri®VBA 2012 on pesubetooni valmistamisel pinnatöötuseks kasutatav toode, mis toimib nii pinnaeglusti kui ka järelhooldusainena. See tuleb kanda betoonile, mitte vormile.

Grading of aggregates to be exposed	Appearance when washed between 18 and 30 hours at 180 bars	Temperature at time of pouring and advised type of concrete			
		5°C	10°C	20°C	30°C +
		CEM I cement or CEM II + accelerator	CEM I or CEM II or CEM III	CEM III or CEM I / CEM II + retarder	
0/4 mm	Micro ultra fine	Pieri® VBA Micro With precautions	Pieri® VBA Micro	Pieri® VBA Micro	
4/6 mm	Worn concrete aspect	Pieri® VBA Micro With precautions	Pieri® VBA 2012 Green	Pieri® VBA 2012 Green	
4/8 mm	Light retarded aspect	Pieri® VBA 2012 Green	Pieri® VBA 2012 Green	Pieri® VBA 2012 Blue	
8/14 mm	Medium retarded aspect	Pieri® VBA 2012 Blue	Pieri® VBA Bio 2 Purple	Pieri® VBA 2012 Yellow	
10/15 mm	Strong retarded aspect	Pieri® VBA Bio 2 Purple	Pieri® VBA 2012 Yellow	Pieri® VBA Bio 2 Pink	
15/25 mm	Deep retarded aspect	Pieri® VBA 2012 Yellow With precautions	Pieri® VBA 2012 Grey	Pieri® VBA 2012 Grey	
> 25 mm	Macro	Pieri® VBA 2012 Grey With precautions	Pieri® VBA Macro Orange	Pieri® VBA Macro Orange	

Ümbritseva keskkonna tingimusest olenevalt võib pinda pesta 6–30 tunni möödumisel pinnale-kandmisest.

Järelhooldusainena kaitseb Pieri®VBA 2012 värsket betoonipinda vee enneaegse aurumise eest 90%-liselt 6 tunni jooksul ja 85%-liselt järgmise 24 tunni jooksul. Toode kaitseb kõvenevat betooni ka vihma eest.

Eelised:

- ei sisalda lahusteid
- väga kerge pinnale kanda
- ühtlane pesutulemus
- suurepärased järelhooldusomadused

## OMADUSED

Erinev pesusügavus vastavalt värvile- vt tabel. Näiteks Pieri®VBA 2012 Green tekitab liivapritsiiga töödeldud pinna ilme.

**NB! Ei sobi vertikaalpinna jaoks!**

## KASUTUSJUHEND

Toodet Pieri®VBA 2012 tuleb enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda toode pritsi abil ühtlase õhukese kihina värskete viimistletud betoonipinnale. Pritsil tuleks eelistada koonusdüüsi, kuid kasutada võib ka lehvikdüüsi.

## Kulu 0,25l/m<sup>2</sup> ehk 4 m<sup>2</sup>/l

Pinnalekandmise jälgimist lihtsustav värvaine hajub kiiresti.

Toodet on soovitatav eelnevalt katsetada.

## TEHNILISED ANDMED:

Kirjeldus	Roheline vedelik
Tihedus	1000 kg/m <sup>3</sup>
pH	2,3 ± 0,3
Kulu	4m <sup>2</sup> /l e 0,25l/m <sup>2</sup>

## SÄILITAMINE

Säilivusaeg kinnises originaal pakendis 12 kuud. Vältida külmumist ja kõrgeid temperatuure üle 40 °C.

## PAKEND

5 l ämber, 22l kanister

## OHUTUSNÕUDED

Toode on ärritav. Ei sisalda keskkonnohtlikke aineid. Täpsem teave on esitatud ohutuskaardil.

Tootja : GCP Produits de Construction, Prantsusmaa

Avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest. Aprill 2015