

LENTAN 77

Aeglusti

Lentan 77 on betooni- ja tsemendibaasiliste segude kivinemise aeglusti. Pikendab tardumise algust pikendades betooni töötusaega. Toode on CE-sertifitseeritud EN-934-2 alusel.

KASUTUSALA

Kasutatakse liugvalu ja suurte masside valu puhul, samuti olukorras, kus betooni ja keskkonna temperatuur põhjustavad töödeldavuse kiiret halvenemist. Aeglusti toime ajal püsib segu normaalselt töödeldavana

EELISED

- tardumise hilinemine pikendab töödeldavusaega
- võimaldab betooni pikemaajalist transportimist
- võimaldab teostada betoonivalu palava ilmaga
- ei mõjuta betooni lõpptugevust

Baas-aine	Sahharoosi-fosfaadi baasiline
Olek	Kollakas vedelik
Tihedus	1140 kg/m ³
pH	u. 9,5
Kloriidide sisaldus	< 0,01%
CE-sertifikaat	0921-CPR-2003

DOSEERIMINE JA KASUTAMINE

LENTAN 77 lisatakse betooni segamise alguses segisti töötlemise ajal. Lisand suurendab betooni töödeldavust ja võimaldab vähendada vee hulka.

Lisandit doseeritakse keskmiselt 0,2 – 0,6% tsemendi kaalust, kuid sõltuvalt tingimustest võib doseering olla suurem. Sobiva toime määramiseks teha kindlasti eelkatsetused.

Lentan 77 toimeaega mõjutavad näiteks need näitajad:

- tsemendi tüüp
- vesitsementtegur
- keskkonna temperatuur

TÄHELEPANU!

Vee kiire aurustumise takistamiseks betooni pinnalt kasutada järelhooldusaineid (Curing).

OHUTUS

Toode võib ärritada silmi. Täpsemad juhised ohutuskaardilt.

PAKENDID

25kg, 220kg, 1000kg

TOOTJA

BASF Construction Solutions GmbH, Saksamaa

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest

August 2014