

Auramol Bio W45

Taimse õli ja veebaasiline vormieemalduseemulsioon

Kasutusala

Auramol Bio W 45 on madalaviskoosne kasutusvalmis emulsioon, mis moodustab vormi või raketise pinnale kihi, mille tulemusel vormi eemaldamine on lihtne ja kiire. Toode sobib tavalise ja kergbetooni puhul. Sobib erinevate vormimaterjalide puhul: puit-, plastik-, terasvormid.

Piirangud

Vormi eemaldamisel jääb betoonile kiht, mis tuleb eemaldada, kui on plaanis betoonpinna hilisem katmine mõne muu töötlusainega. Kasutada survepesuriga sobivat pesuainet või haavelprits-puhastust.

Uue puidust raketise puhul võib Auramol Bio W45 kulu olla suurem ja vormi pinda tuleb emulsiooniga töödelda kaks korda.

Uue terasvormi või raketise puhul, millel on kasutatud varem mõnda teist ainet, saavutatakse Auramol Bio W45 parim tulemus alles 3 - 8 kasutuskorra järel.

Ei sobi kasutada alla +5°C temperatuuril.

Eelised

- kergesti biolagunev
- väga kvaliteetne betoonpind
- pritsitav – kerge vormile kanda
- lihtsustab vormide puhastamist
- sobib sise- ja välistingimustes
- ei sisalda süsivesiniklahusteid
- lõhnatu
- takistab terasvormide roostetamist

Olek	piimvalge emulsioon
Aktiivne komponent	taimne õli
Tihedus 20°C juures	980 kg/m ³
Viskoossus 20°C juures	800 mPas
pH	u 8
Kuivainesisaldus	u 20%
Keskmine kulu	30-50 ml/m ²

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

Pinnalekandmine

Enne kasutamist segada. Auramol Bio W45 on soovitatav kanda pinnale kas pihustades, rulli või harjaga. Pritsimisel valida sobiv düüs, näiteks 8004E (lehvikdüüs) ja kasutada survet 4 – 6 bar ning jälgida, et kogu vormipind saab ühtlaselt emulsiooniga kaetud. Mittemavad pinnad viimistleda üle riidelapiga.

Emulsiooni liigne kogus vormil võib mõjutada betooni värvust ja ebatasasust. Eriti tähelepalik peab olema ümarvormidega, näiteks kaared, mil tuleb õigesti hinnata emulsioonikihi ühtlust. Üleliigne emulsioon tuleb enne valu eemaldada.

Kulu

Sõltuvalt vormipinna tüübist ja poorsusest ning pealekandmismeetodist keskmine kulu **1 liiter u 20-30 m² -le ehk 30-50 ml/m²**

Töövahendite puhastus

Surveprits ja muud emulsiooniga kokkupuutunud tööriistad ja vahendid puhastada veega koheselt peale kasutamist.

Pakend

200l vaat ja 1000l mahuti

Ladustamine

Toode säilib temperatuuril +5°C ... +30°C avamata pakendis vähemalt 9 kuud. Toote säilitamine õhukindlalt suletud nõus on väga oluline, et emulsioonis olev vesi ei saaks välja auruda. Hoida külmumise eest.

Ohutus

Toode ei ole klassifitseeritud. Kasutada silma- ja nahakaitset, vajadusel hingamisteede kaitsevahendeid. Täpsem informatsioon toote ohutuskaardil.

November 2014