

Rikitysmassa

383-1705



Rikitysmassa betonikoekappaleiden pinnan tasaukseen. Toimitetaan käyttövalmiina harkkoina.

GTIN	06416916961221
Käyttöturvallisuustiedote	Linkki
Tuotekuvaus	Rikitysmassa toimitetaan käyttövalmiina harkkoina n. 400 x 400 x 70 mm, paino n. 20 kg, jotka sulatetaan kuumentamalla. On erittäin tärkeää sekoittaa massa huolellisesti ennen valamista. Huonosti sekoitettu massa sedimentoituu, mikä muuttaa sen materiaaliominaisuuksia.
Myyntiyksikkö	KG
Paino [kg]	20
Ominaisuudet	Sulamispiste: 118 °C Sytymislämpötila: 240 °C VDE 0165) Puristuslujuus: >52 N/mm ² (20 °C) Taivutuslujuus: >8,5 N/mm ² (20 °C) Ominaispaino: 2,2 kg/dm ³ Valulämpötila: 135-145 °C Ominaisvastus: ei johda sähköä
Edut	Kestää kaikkia happoja, emäksiä ja vettä kaikissa olomuodoissaan. Ei ole hygroskooppinen. Öljyt ja rasvat saattavat irrottaa rikkipintaa vähäisissä määrin.
Varastointi	Ei aikarajoitusta. Säilytys kuivassa paikassa.
Tullinimike	32141010
Talo2000-koodi	763 Laadunvalvontalaitteet